

CONTRÔLE DE QUALITÉ

PLANCHER PRÉ-HUILÉ

En usine, l'application est constituée de 3 couches épaisses (1 couche d'imprégnation naturelle ou pigmentée et 2 couches de finition) sur une ligne de finition entièrement automatisée, assurant ainsi l'uniformité et l'imprégnation de l'huile sur le bois de plancher. Après le séchage, on obtient alors un traitement en profondeur du bois, une surface homogène et un aspect mat naturel, de régénération facile.

1. Test d'humidité en %

Le test d'humidité est fait avec l'hygromètre à chaque changement de sorte de bois. L'humidité doit être maintenue entre 6 et 8% pour les bois Nord Américain, de 8 à 14% pour les bois mous (pin, cyprès...), 6 et 15 % pour les bois exotiques.

2. Test d'épaisseur d'huile

Chaque station a sa quantité de grammes et à la fin, on doit obtenir entre 15 et 30g/m² environ, selon la norme en Europe. Le test est fait à chaque changement de bois et aux 45 minutes.

3. La vérification du produit est faite dès l'entrée de la production jusqu'à la finition.

- Entrée (Épaisseur du produit)
- Test de ligne et fini visuel
- Qualité du produit
- Étiquetage et emballage
- Boîtes

CONSEILS PRÉVENTIFS ET RECOMMANDATIONS D'USAGE

Si vous désirez que votre plancher garde sa beauté, voici quelques conseils :

- I. Il est conseillé de balayer et de passer l'aspirateur régulièrement afin de prévenir les accumulations et les égratignures.
- II. Les tapis et carpettes sont les amis de votre plancher de bois franc, en autant qu'ils sont nettoyés régulièrement. Les endroits critiques où ceux-ci peuvent vous aider sont à l'extérieur de la porte d'entrée, devant l'évier, sous le lave-vaisselle et dans les endroits où vous travaillez le plus souvent, car le sable et l'eau sont les ennemis jurés de votre plancher de bois franc.
- III. Afin de prévenir les égratignures et les marques, utilisez des tampons de feutre sous tous les meubles, dont les pattes de chaises et de tables.
- IV. Ne jamais utiliser des produits de cire ou de détergents forts sur votre plancher car ils peuvent endommager le fini huilé.
- V. Il est conseillé de protéger votre plancher contre les rayons de soleil et les sources de lumière intenses car ceux-ci peuvent entraîner un changement de couleur de votre bois, surtout s'il est d'une essence pâle. Ce phénomène est normal et naturel.

RECOMMANDATIONS

À la sortie de l'usine de finition, **il est fortement recommandé d'attendre un minimum de 7 jours avant la pose du plancher**. Pendant les premiers jours suivant l'installation, certaines précautions élémentaires doivent être prises :

- ne pas disposer de tapis sur le plancher huilé
- ne pas déplacer de meubles lourds
- dépoussiérage à l'aspirateur ou au balai
- ne pas utiliser de chiffons imprégnés
- ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur le plancher

Après cette période, placer des protections (feutres) sous les pieds ou pattes des meubles. Si des travaux de rénovations doivent suivre l'installation du bois de plancher, protéger ce dernier à l'aide de papier cartonné (non imprimé). De plus, suivant l'application de l'huile, en usine ou lors d'une application ultérieure sur place, **une période minimale de 21 jours avant de procéder au lavage du plancher** devra être respecté.

INSTRUCTIONS

Après la période de 21 jours écoulée, l'entretien régulier peut débuter : sur le plancher dépoussiéré, **appliquer un savon spécialement conçu pour les parquets huilés**, en suivant les instructions d'application. Bien entendu, plus l'entretien est fréquent et régulier, plus il est aisé et rapide. Il est impératif de travailler avec du matériel bien essoré afin de ne pas mouiller excessivement le parquet. Dans les cas de traînées noires laissées par les semelles, et autres taches résistant au savon nettoyant, il est possible d'utiliser de l'essence de térébenthine appliquée avec un chiffon doux, sans agression mécanique ou force excessive. Éviter d'employer des détergents et des cires commerciales, car ces produits peuvent ternir le fini.

ATELIER
DU BOIS

DAVID
GILBERT

COMPOSITION DES HUILES À PLANCHER

La nouvelle génération de produits à base d'huile de FINITION CLASSIQUE est composée d'huile et de résines naturelles à base d'huile de soya. Elles contiennent aussi un additif, ULTRA-FRESH.

ULTRA-FRESH*

ULTRA-FRESH* est une technologie antimicrobienne; elle rend les pièces de bois plus durables et d'autre part, elle confère à vos produits l'avantage commercial d'une protection antimicrobienne démontrée scientifiquement. Des tests en laboratoire ont confirmé l'efficacité d'Ultra-Fresh* dans le contrôle des microbes, bactéries et moisissures de surface qui peuvent incommoder l'humain et causer la dégradation des matériaux.

Toxicité des huiles pour plancher

Les huiles utilisées pour huiler les planchers sont composées d'huile et de résines naturelles. Cependant, puisqu'elles contiennent des solvants, il est important d'utiliser ces produits dans un endroit bien aéré, lors de l'application.

