

Dureté du bois

Essences		Charge nécessaire pour faire pénétrer une sphère de 0,444 po dia jusqu'à mi-diamètre (lb)*
Feuillus		
Carier cordiforme (Hickory)		2138 lbs
Érable à sucre		1638 lbs
Chêne blanc		1602 lbs
Frêne blanc		1586 lbs
Bambou (Pour information seul.)		1520 lbs
Chêne rouge		1388 lbs
Orme rouge		1378 lbs
Bouleau jaune (Merisier)		1332 lbs
Noyer noir		1328 lbs
Cerisier		1040 lbs
Érable rouge (Plaine)		984 lbs
Bouleau à papier (Bouleau blanc)		972 lbs
Érable argenté		850 lbs
Peuplier à grandes dents		415 lbs
Résineux		
Mélèze iricin (Mélèze)		724 lbs
Douglas taxifolié(Sapin Douglas de l'ouest)		672 lbs
Pin rouge		476 lbs
Pin blanc		372 lbs
Thuya géant cèdre rouge de L'Ouest		331 lbs

* Forintek Canada corp. (Résistances et propriétés connexes des bois indigènes au Canada)